



MIKROCEM

**LÍDERES EN FABRICACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE MICROCEMENTO
EN MÉXICO**



**Revestimientos de alta
decoración amigables con el
Medio Ambiente**

FICHA TÉCNICA
AQUA FINO MIKROCEM®

MICROCEMENTO DE ACABADO ULTRAFINO LISTO AL USO
100% - IMPERMEABLE

El AQUA FINO MIKROCEM® es un micro mortero mineral ultra liso compuesto por minerales, polímeros, áridos, resinas, colorantes y aditivos especiales impermeables, preparado y listo para usar.

Al ser aplicado en capas de 0.1 mm como máximo, su uso es para el acabado, tanto en interior como en exterior de cualquier soporte que este liso, firme y seco.

Gracias a nuestro departamento de I + D, y a los numerosos ensayos realizados en conjunto con nuestros hermanos de la fábrica en Europa, hemos conseguido desarrollar el **primer y único Microcemento IMPERMEABLE del mercado, listo al uso y con una alta calidad.**

Con AQUA FINO MIKROCEM® se obtiene un Microcemento 100% impermeable de acabado liso semi-marmoleado, sin juntas, de una gran dureza con un sólo producto.

PRODUCTO ECOLÓGICO.

Características

- Producto listo para usar, no necesita ser mezclado.
- Acabado liso semi-marmoleado.
- Sin juntas.
- 100% impermeable.
- Se fabrica prácticamente en cualquier color.
- Aumenta la cohesividad.
- Gran elasticidad. Resiste grandes tensiones sin fisurarse.
- No se despega de la superficie donde es aplicado.
- Muy fácil de aplicar aun si cuando se tiene experiencia.
- Propiedades de flexibilidad excelentes. No se fisura.
- Destaca por su excelente adherencia en casi cualquier superficie que esté limpia, firme, seca y dura.
- Producto amigable con el ambiente, de bajo VOC's
- Crea el 90% menos polvo al lijar que el Microcemento Fino Tradicional.



Líderes en fabricación
y distribución de
Microcemento
en México

- Interiores y exteriores.
- Pisos y muros
- Resistente a la formación de algas y hongos.
- Potente filtro contra los rayos UV.
- Debe ser aplicado en capas de un espesor máximo a 0.1 mm.
- La herramienta utilizada se limpia con agua común.

Preparación de la superficie

- El AQUA FINO MIKROCEM® debe ser aplicado sobre una superficie que esté LISA, FIRME, SECA y LIMPIA.
- Por lo general se aplica sobre el AQUA BASE MIKROCEM® una vez que éste está seco y lijado.
- También puede aplicarse directamente sobre una superficie completamente lisa como tablaroca, madera, yeso, un buen repellido, etc.
- Si se va a aplicar en un muro completamente liso, de yeso, tablaroca, etc. aplique primero una capa de PRIMER MIKROCEM® para garantizar la adherencia.

Preparación del AQUA FINO MIKROCEM®

- Producto listo para su uso.
- Solo es necesario remover el contenido del envase antes de su aplicación con ayuda de un taladro y un revolvedor para pastas o pinturas.
- No necesita que se le añada ningún otro producto.



Líderes en fabricación
y distribución de
Microcemento
en México

Aplicación

1. En ocasiones, cuando el AQUA FINO lleva algún tiempo envasado, los componentes tienen a “separarse” y presenta un aspecto extraño. Si es el caso, con ayuda de un taladro y un revolovedor para pinturas o pastas, remueva bien el contenido del envase hasta obtener una pasta completamente homogénea, antes de su aplicación.
2. Si el soporte donde será aplicado está demasiado seco, puede humedecerlo levemente con agua y un atomizador.
3. Con una llana de acero utilizando una inclinación de 45°, con movimientos cortos y semi-circulares y ejerciendo cierta presión, aplique una capa de 0.2 mm de espesor. El grosor de la capa DEBE SER UNICAMENTE el grosor permitido por el grano de la mezcla. Debe aplicarse de tal manera que la capa no pueda quedar más delgada. La aplicación de capas gruesas creará un Microcemento débil, esponjoso y blando que no servirá.
4. Deje secar por completo. El tiempo de secado variará dependiendo de la temperatura, humedad y ventilación del ambiente. Dependiendo de lo anterior, puede tardar varias horas.
5. Pase una lija de grano 150 o 180 hasta eliminar cualquier irregularidad.
6. Con una aspiradora o un paño levemente humedecido, elimine todo el polvo creado al lijar.
7. Aplique una segunda capa de la misma manera, deje secar, lije con una lija de grano 150 o 180 y aspire el polvo creado.
8. La superficie está lista para recibir el SELLADOR MIKROCEM® y dos capas de Barniz de Poliuretano Bi-Componente MIKROCEM®



Líderes en fabricación
y distribución de
Microcemento
en México

Rendimiento

1 Kg/2 m² a dos capas. Siempre se recomiendan dos capas. En ocasiones, dependiendo del tipo de muro, deben aplicarse tres capas.

Caducidad y almacenamiento

8 meses después de su envasado, siempre que se almacene en un lugar seco y fresco y con su envase herméticamente cerrado.

No lo almacene a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

Presentaciones

- Cubetas de 5 KG
- Cubetas de 20 KG

Limpieza de la herramienta

Lave la herramienta utilizada con agua.

Uso de EPP

Usar los Equipos de Protección Personal apropiados, irrita a los ojos si hace contacto con ellos. Colocarse guantes plásticos para su aplicación. No poner al alcance de los niños, evitar el contacto con ojos y piel mediante los EPPs apropiados. En caso de contacto con los ojos lavar abundantemente con agua. No ingerir. En caso de ingestión NO provoque el vómito. Manténgase en reposo y caliente. Consulte a su médico inmediatamente y muestre la etiqueta.

Lugares de uso recomendados

Interiores y exteriores. Pisos y muros que estén lisos, secos, firmes y limpios.



Líderes en fabricación
y distribución de
Microcemento
en México



Líderes en fabricación
y distribución de
Microcemento
en México

TIPS y precauciones

- No aplicar sobre lugares húmedos.
- Eliminar cualquier tipo de humedad capilar (procedente del soporte) antes de su aplicación. Omitir este paso puede dañar el acabado posteriormente.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C.
- No aplicar con temperaturas superiores a 35°C.
- No añadir agua u otro producto a la mezcla.
- No aplicar en una superficie con polvo, grasa, aceite u otro tipo de suciedad.
- A pesar de que el AQUA FINO es 100% impermeable no podrá recibir agua hasta que esté completamente protegido con el Barniz de Poliuretano MIKROCEM® u otro material resistente. No lo aplique si tiene riesgo de recibir agua de la lluvia (o de otro tipo) antes de que quede protegido.
- No debe utilizarse como acabado final sin recubrirlo con alguna capa protectora como el Barniz de Poliuretano MIKROCEM® u otro material resistente.
- No aplicar capas de un grosor superior a 0.2 mm. La aplicación de capas gruesas creará un Microcemento blando, esponjoso e inservible.



Líderes en fabricación
y distribución de
Microcemento
en México

Datos técnicos

MICROCEMENTO PARA RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV	AQUA FINO MIKROCEM®
Aspecto	Pasta lista al uso
Color	Blanco o coloreado
Rendimiento	1 KG/2 m ² (a dos capas)
Granulometría	0.01
Densidad	2 g/dm ³
Adherencia al concreto armado (hormigón)	A 28 d : superior a 16 kg/cm ²
Resistencia mecánica	Compresión a 28 d superior a 60 kg/cm ²
Flexión - Elasticidad	Pasa prueba cónica
Tiempo de secado	2 - 3 horas a 20°C / 60% Humedad relativa
Base	Agua
Temperatura de aplicación	Entre 8°C y 35°C

MICROCEMENTO PARA RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV

Oficinas: Avda. México # 113 - Colonia Carretas - Plaza de las Américas, Querétaro 76059 - México
contacto@mikrocem.com www.mikrocem.com

FICHA TÉCNICA
AQUA FINO MIKROCEM®

Punto de inflamación	No inflamable
Formato de envases	Cubetas de 5 y 20 KG
Resbaladidad	C2
Disolventes	Exento
Epoxídicos	Exento
Resistencia al crecimiento bacteriano	99%
V.O.C.	19 mg/m ³
Transportes	Material considerado no peligroso
Almacenaje	Material considerado no peligroso
Caducidad	Aprox. 8 meses desde su fecha de envasado si se mantiene correctamente almacenado.



Líderes en fabricación
y distribución de
Microcemento
en México

Las indicaciones de esta ficha técnica son basadas por los ensayos y pruebas realizadas por Mikrocem y por información suministrada por nuestros proveedores de materias primas. Una dosificación, mezclado o aplicación diferente a lo descrito en esta ficha técnica haría que declináramos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario y comprobando así su funcionamiento y acabado final. Para cualquier duda o consulte, no dude en contactar el Dpto. Técnico de Mikrocem. Fecha de revisión: 25-09-2023. La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores.