



MIKROCEM

**LÍDERES EN FABRICACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE MICROCEMENTO
EN MÉXICO**



**Revestimientos de alta
decoración amigables con el
Medio Ambiente**

FICHA TÉCNICA **MICROESTUCCO MIKROCEM®**

MICROCEMENTO DE ACABADO ULTRAFINO LISTO AL USO

El MICROESTUCCO MIKROCEM® es un micro mortero mineral ultraliso compuesto por minerales, polímeros, áridos, resinas, colorantes y aditivos especiales que incrementan la dureza. Preparado y listo para usar.

Al ser aplicado en capas de 0.1 mm como máximo, su uso es para el acabado, tanto en interior como en exterior de cualquier soporte que este liso, firme y seco.

Gracias a nuestro departamento de I + D, y a los numerosos ensayos realizados en conjunto con nuestros hermanos de la fábrica en Europa, hemos conseguido desarrollar el primer y único Microcemento Estuco Listo al Uso con una alta calidad.

Con MICROESTUCCO MIKROCEM® se obtiene un Microcemento de acabado similar al Estucco Veneciano, liso semi-marmoleado, sin juntas, de una dureza superior al Microcemento Tradicional, con un sólo producto.

PRODUCTO ECOLÓGICO.

Características

- Producto listo para usar, no necesita ser mezclado con Resina de Mezcla ni ningún otro producto.
- Acabado liso marmoleado.
- Sin juntas.
- Alta dureza.
- Se fabrica prácticamente en cualquier color.
- Aumenta la cohesividad.
- Gran elasticidad. Resiste grandes tensiones sin fisurarse.
- No se despega de la superficie donde es aplicado.
- Muy fácil de aplicar aun si no se tiene experiencia.
- Propiedades de flexibilidad excelentes. No se fisura.
- Destaca por su excelente adherencia en casi cualquier superficie que esté limpia, firme, seca y dura.
- Producto amigable con el ambiente, de bajo VOC's
- Crea el 90% menos polvo al lijar que el Microcemento Fino Tradicional.



Líderes en fabricación
y distribución de
Microcemento
en México

FICHA TÉCNICA
MICROESTUCCO MIKROCEM®

- Interiores y exteriores que no estén expuestos a demasiada agua directa de lluvia u otros.
- Pisos y muros
- Resistente a la formación de algas y hongos.
- Potente filtro contra los rayos UV.
- Debe ser aplicado en capas de un espesor máximo a 0.1mm.
- La herramienta utilizada se limpia con agua común.

Preparación de la superficie

- El MICROESTUCCO MIKROCEM® debe ser aplicado sobre una superficie que esté LISA, FIRME, SECA y LIMPIA.
- Por lo general se aplica sobre cualquier producto “BASE” MIKROCEM® una vez que el mismo esté seco, lijado y aspirado.
- También puede aplicarse directamente sobre una superficie completamente lisa como tablaroca, madera, yeso, etc.
- Si se va a aplicar en un muro completamente liso, de yeso, tablaroca, etc. aplique primero una capa de PRIMER MIKROCEM® para garantizar la adherencia.

Preparación del MICROESTUCCO MIKROCEM®

- Producto listo para su uso. No le añada nada.
- Solo es necesario remover el con tenido del envase antes de su aplicación con ayuda de un taladro y un revolvedor para pastas o pinturas.

Aplicación

1. En ocasiones, cuando el MICROESTUCCO lleva algún tiempo envasado, los componentes tienen a “separarse” y presenta un aspecto extraño. Si es el caso, con ayuda de un taladro y un revolvedor para pinturas o pastas, remueva



Líderes en fabricación
y distribución de
Microcemento
en México



bien el contenido del envase hasta obtener una pasta completamente homogénea, antes de su aplicación.

2. Si el soporte donde será aplicado está demasiado seco, puede humedecerlo levemente con agua y un atomizador.
3. Con una llana de acero inoxidable o de PVC (las últimas de venta en MIKROCEM®), utilizando una inclinación de 45°, con movimientos cortos y semi-circulares y ejerciendo cierta presión, aplique una capa de 0.1 mm de espesor. El grosor de la capa DEBE SER UNICAMENTE el grosor permitido por el grano de la mezcla. Debe aplicarse de tal manera que la capa no pueda quedar más delgada. La aplicación de capas gruesas creará un Microcemento débil, esponjoso, quebradizo y blando que no servirá.
4. Deje secar por completo. El tiempo de secado variará dependiendo de la temperatura, humedad y ventilación del ambiente. Dependiendo de lo anterior, puede tardar varias horas.
5. Pase una lija de grano 150 o 180 hasta eliminar cualquier irregularidad.
6. Con una aspiradora o un paño levemente humedecido, elimine todo el polvo creado al lijar.
7. Aplique una segunda capa de la misma manera, deje secar, lije con una lija de grano 150 o 180 y aspire el polvo creado.
8. La superficie está lista para recibir el SELLADOR MIKROCEM® y dos capas de Barniz de Poliuretano Bi-Componente MIKROCEM®.

Rendimiento

1 Kg/ rinde para 2 m² a dos capas. Siempre se aplican al menos dos capas. En ocasiones, dependiendo del tipo de muro, deberán aplicarse tres capas.

Caducidad y almacenamiento

6 meses después de su envasado, siempre que se almacene en un lugar seco y fresco y con su envase herméticamente cerrado. No lo almacene a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

Presentaciones

- Cubetas de 5 KG / Rinde 10 m² a dos capas
- Cubetas de 20 KG/ Rinde 40 m² a dos capas

Limpieza de la herramienta

Lave la herramienta utilizada con agua.

Uso de EPP

Usar los Equipos de Protección Personal apropiados, irrita a los ojos si hace contacto con ellos. Colocarse guantes plásticos para su aplicación. No poner al alcance de los niños, evitar el contacto con ojos y piel mediante los EPPs apropiados. En caso de contacto con los ojos lavar abundantemente con agua. No ingerir. En caso de ingestión NO provoque el vómito. Manténgase en reposo y caliente. Consulte a su médico inmediatamente y muestre la etiqueta.

Lugares de uso recomendados

Interiores y exteriores. Pisos y muros que estén secos, firmes y limpios.

No se recomienda para lugares que estén sometidos a demasiada agua de la lluvia o de otras fuentes. Para estas superficies recomendamos el microcemento AQUA, 100% impermeable.



Líderes en fabricación
y distribución de
Microcemento
en México



Líderes en fabricación
y distribución de
Microcemento
en México

TIPS y precauciones

- No aplicar sobre lugares que estén húmedos.
- Eliminar cualquier tipo de humedad capilar (procedente del soporte) antes de su aplicación. Omitir este paso puede dañar el acabado posteriormente.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C.
- No aplicar con temperaturas superiores a 35°C.
- No aplicar en una superficie con polvo, grasa, aceite u otro tipo de suciedad.
- El MICROESTUCCO no es 100% impermeable y no podrá recibir agua hasta que esté completamente protegido con el Barniz de Poliuretano MIKROCEM® u otro material resistente. No lo aplique si tiene riesgo de recibir agua de la lluvia (o de otro tipo) antes de que quede protegido.
- No aplicar capas de un grosor superior a 0.1 mm. La aplicación de capas gruesas creará un Microcemento blando, quebradizo, esponjoso e inservible.



Líderes en fabricación
y distribución de
Microcemento
en México

Datos técnicos

MICROCEMENTO PARA RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV	MICROESTUCCO MIKROCEM
Aspecto	Pasta lista al uso
Color	Blanco o coloreado
Rendimiento	1 KG/2 m2 (dos capas)
Granulometría	0.01
Densidad	1,7 kg/l
Composición	Minerales y resinas acrílicas modificadas
Tipo	Micromineral para terminación de paredes interiores y exteriores
Adherencia al concreto armado (hormigón)	A 28 d : superior a 21 kg/cm2
Resistencia mecánica	Compresión a 28 d superior a 45 kg/cm2
Flexión - Elasticidad	Pasa prueba cónica
Tiempo de secado	2 - 3 horas a 20°C / 60% Humedad relativa
Aplicación	Llana de acero inoxidable o PVC
Base	Agua
Temperatura de aplicación	Entre 8°C y 35°C
Punto de inflamación	No inflamable

MICROCEMENTO PARA RECUBRIMIENTOS S DE RL DE CV

Oficinas: Avda. México # 113 - Colonia Carretas - Plaza de las Américas, Querétaro 76059 - México
contacto@mikrocem.com www.mikrocem.com

**FICHA TÉCNICA
MICROESTUCCO MIKROCEM®**

Formato de envases	Cubetas de 5 y 20 KG
Disolventes	Exento
Epoxídicos	Exento
Resistencia al crecimiento bacteriano	99%
V.O.C.	Contiene máximo 150 gr/l
Transportes	Material considerado no peligroso
Almacenaje	Material considerado no peligroso
Caducidad	Aprox. 6 meses desde su fecha de envasado si se mantiene correctamente almacenado.



Líderes en fabricación
y distribución de
Microcemento
en México

Las indicaciones de esta ficha técnica son basadas por los ensayos y pruebas realizadas por Mikrocem y por información suministrada por nuestros proveedores de materias primas. Una dosificación, mezclado o aplicación diferente a lo descrito en esta ficha técnica haría que declináramos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario y comprobando así su funcionamiento y acabado final. Para cualquier duda o consulte, no dude en contactar el Dpto. Técnico de Mikrocem. Fecha de revisión: 25-09-2023. La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores.