



TABLA DE RENDIMIENTOS

PRODUCTO	RENDIMIENTO POR 1 KG	N° DE CAPAS
CUALQUIER BASE	1 m2 a una capa	2 capas para piso y 1 capa para muro liso sin azulejo.
CUALQUIER FINO	2 m2 a dos capas	2 capas. Si el muro no lleva Base, debe aplicar 3 capas.
PRIMER	10 m2 a una capa	1 capa.
SELLADOR	10 m2 a una capa	1 capa.
BARNIZ DE PU	10 m2 a dos capas	2 capas (en lugares de demasiado tránsito, puede aplicar 3 capas).
ACTIVITY	40 m2 a dos capas	Dos capas (puede aplicar 1, 2 o 3 capas).
ANTIDESLIZANTE	50 m2 a dos capas	Se añade 1 KG de Antideslizante a 5 KG de Barniz PU ("A"+"B").
AQUA STONE	0.75 m2 a una capa	1 capa.
LLANA PVC	50 m2	
SELLADOR SOLID	5 m2 a dos capas	2 capas.
SELLADOR STONE	10 m2 a dos capas	2 capas.

Descargue todas nuestras [Fichas Técnicas](#)

PORCENTAJE DE MEZCLAS EN PRODUCTOS MIKROCEM

PRODUCTO	MEZCLA EN KG (no en partes)	OTROS
AQUA BASE	Sin mezcla. Listo al Uso	Puede añadir hasta un 5% de agua a la pasta.
ICEM BASE	Sin mezcla. Listo al Uso	Puede añadir hasta un 5% de agua a la pasta.
AQUA STONE	Sin mezcla. Listo al Uso	
MICROCEMENTO BASE TRADICIONAL	3 KG de Microcemento BASE con 1 KG de Resina de Mezcla	Agitar la Resina antes de usarla. No añadir agua.
MICROCEMENTO TRADICIO. NATURE	3 KG de Microcemento NATURE con 1 KG de Resina de Mezcla	Agitar la Resina antes de usarla. No añadir agua.
AQUA FINO	Sin mezcla. Listo al Uso	Puede añadir hasta un 5% de agua a la pasta.
ICEM FINO	Sin mezcla. Listo al Uso	Puede añadir hasta un 5% de agua a la pasta.
MICROESTUCCO	Sin mezcla. Listo al Uso	Puede añadir hasta un 5% de agua a la pasta.
MICROCEMENTO TRADICIONAL FINO	2 KG de Microcemento FINO con 1 KG de Resina de Mezcla	Agitar la Resina antes de usarla. No añadir agua.
PRIMER	Sin mezcla. Listo al Uso	No añadir agua.
SELLADOR	Sin mezcla. Listo al Uso	No añadir agua.

PORCENTAJE DE MEZCLAS EN PRODUCTOS MIKROCEM

PRODUCTO	MEZCLA EN KG (no en partes)	OTROS
BARNIZ DE PU BASE AGUA	70% parte "A" 30% parte "B"	Puede aplicar hasta un 5% de agua.
BARNIZ DE PU BASE HARD	75% parte "A" 25% parte "B"	Puede aplicar hasta un 25% de Reductor HARD.
ACTIVITY	20% de agua 80% de ACTIVITY	Oxidar la superficie con esponja.
MICROESFERAS ANTIDESLIZANTES	200 gramos por cada kg de Barniz PU ("A" + "B")	Puede añadir de 50 a 300 gramos de Microesferas a cada kg de Barniz. Agitar y aplicar. Se aplica con rodillo de microfibras.
SELLADOR SOLID	Sin mezcla. Listo al Uso	Puede añadir hasta un 5% de agua.
SELLADOR STONE	Sin mezcla. Listo al Uso	No añadir agua.

Puede descargar el *MANUAL COMPLETO DE MICROCEMENTO MIKROCEM®* desde este [link](#). En él encontrará toda la información necesaria sobre cualquier duda que pueda tener.

Cordialmente



(El equipo técnico de Mikrocem)

www.mikrocem.com